

# Ceresit

## TAPIZOL 1125

Adhesivo para tapiz.

### DESCRIPCIÓN

**CERESIT TAPIZOL 1125** es una pasta suave de color blanco base agua formulada a base de resinas de PVA.

### CARACTERÍSTICAS

- Viene listo para usarse
- Fácil de aplicar
- Seca rápidamente
- Tiene buen rendimiento
- Excelente adherencia

### USOS


Especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

La superficie debe estar seca, tersa, limpia y uniforme. Pintura deteriorada o mal adherida debe ser retirada. Si la superficie tiene irregularidades, deberá nivelarse o resanarse con mortero o yeso. Se sugiere hacerlo con la siguiente mezcla para reparación según corresponda. 3 partes de yeso, 2 partes de agua y 0.5 partes de **CERESIT TAPIZOL 1125**. Para mortero la proporción recomendada es 4.5 partes de arena cernida, 1.5 partes de cemento, 1 parte de agua y 1 parte de **CERESIT TAPIZOL 1125**. Aplicación mediante cuña o espátula.

Nota: las proporciones son en volumen. Las superficies reparadas deberán estar secas, limpias y sanas (seca aproximadamente de un día para otro, dependiendo del volumen del resane).



Si es una superficie nueva, para facilitar la aplicación y mejorar los resultados del adhesivo, aplique como sellador el primario **CERESIT R 777** diluido 1 a 1 con agua limpia para sellar la porosidad del sustrato. Deje secar de 1:30 a 2:00 hrs.

#### 2. APLICACIÓN.

Aplique una capa uniforme de **CERESIT TAPIZOL 1125** por medio de brocha, cuña o llana sin dientes sobre el lienzo que se va a pegar. Pegue el tapiz sobre la superficie antes de que seque el adhesivo. El **CERESIT TAPIZOL 1125** aun fresco le permitirá mover desplazando ligeramente el lienzo para que pueda alinear el dibujo del tapiz. Presione y extienda el tapiz con una llana o cuña sin dientes deslizando sobre el lienzo del centro hacia las orillas para evitar pliegues y abolsamientos de aire.



Monterrey (81) 8190 5555 / 56  
Querétaro (422) 243 4781  
Tampico (833) 217 4269  
Reynosa 01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas  
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Aplíquese en superficies bien niveladas
- No aplique sobre superficies húmedas
- No mezclar Ceresit Tapizol 1125 con otros productos
- Una vez abierto el envase preferentemente utilizar el producto por completo, en caso de sobrantes, deben ser cerrados para evitar la entrada de aire o contaminaciones

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para su uso utilice guantes de hule. Mantener fuera del alcance de los niños. La hoja de seguridad del producto está disponible en: [www.ceresit.com.mx](http://www.ceresit.com.mx)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**CERESIT TAPIZOL 1125** contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 442 g/L. Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2)

**Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información en [ceresit.com.mx](http://ceresit.com.mx), [ceresit.com](http://ceresit.com) y [ceresit.com.co](http://ceresit.com.co)**

## DATOS TÉCNICOS

CONTENIDO DE VOC	0.53 g/L
ASPECTO FÍSICO	Cremosa de color blanco
PRESENTACIÓN	Cubeta, 4 L (1.06 Gal)
VISCOSIDAD BROOKFIELD @25° C (77°F) VÁSTAGO NO.6 A 10 R.P.M. PS	550 - 900
CONTENIDO DE SÓLIDOS	41 - 44%
DENSIDAD @ 25° C (77°F), GR/CM <sup>3</sup>	1.00 – 1.10
PH @ 25° C (77°F)	4.5 - 5.5
TOXICIDAD	No tóxico (Salvo ingestión)
RENDIMIENTO	3.5 – 4 m <sup>2</sup> /L
FLAMABILIDAD	No es flamable (base agua)
ESTIBA MÁXIMA	Caja de 4: 8 piezas superpuestas
VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.	En su empaque original cerrado, conserva sus propiedades por 12 meses, manténgase en lugares, frescos, secos y bajo techo.

**Notas: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 24° C (75.2°F) +/- 1 y 50% de humedad relativa.**

**Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de acabados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor aplicado.**



**Monterrey** (81) 8190 5555 / 56  
**Querétaro** (422) 243 4781  
**Tampico** (833) 217 4269  
**Reynosa** 01 800 3 ABINCO

**Llama a un Asesor Técnico de Ventas o envíanos un mensaje.**

**CONTÁCTANOS**

[abinco.com.mx](http://abinco.com.mx)