



FESTER ACRIFLEX

Membrana de refuerzo de poliéster tejido para sistemas impermeables

Malla tejida en forma cuadrícula elaborada con fibras de poliéster flexible diseñada para reforzar multidireccionalmente sistemas impermeables o sistemas de recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a los esfuerzos de tensión y contracción-dilatación que se generan en los sistemas impermeables.
- Favorece la adherencia entre las capas que conforman los sistemas impermeables.
- Resiste todo tipo de condiciones climáticas.
- Resiste altas temperaturas.
- Excelente flexibilidad que facilita su aplicación en todo tipo de superficie.
- No le afecta la acción de solventes, álcalis, ácidos ligeros, bacterias o moho.

USOS

- Como membrana de refuerzo integral de sistemas impermeables en frío conformados con productos base agua, base solvente, asfálticos, acrílicos o de poliuretano.
- Como malla de refuerzo para puntos críticos.
- Como refuerzo en la aplicación de recubrimientos epóxicos en las zonas críticas.

APLICACIÓN

Como malla de refuerzo

Asiente Fester Acriflex simultáneamente con la aplicación de la primera capa impermeable iniciando desde la parte más baja de la pendiente (como teja escalonada). Presione y entalle la malla para no dejar abolsamientos ni arrugas. Los empalmes transversales o longitudinales, en ningún caso deberán medir menos de 10 cm

Para el tratamiento de puntos críticos.

Prepare la superficie siguiendo las indicaciones señaladas de acuerdo con el tipo de sistema impermeable a aplicar. Corte tiras de Fester Acriflex con longitud suficiente y de anchura mayor que el área a reforzar. Aplique una capa uniforme del producto especificado sobre la zona a tratar e inmediatamente adhiera la tira de FesterAcriflex a lo largo de la zona crítica, de tal modo que ésta quede centrada. Asiente y entalle perfectamente para no dejar arrugas ni abolsamientos. Terminados los trabajos de los puntos críticos, proceda a hacer la aplicación del sistema impermeable o recubrimiento correspondiente siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja técnica y/o la guía de aplicación del sistema que se esté utilizando.



PRECAUCIONES

Utilice equipo de seguridad.
No utilice Fester Acriflex en sistemas impermeables en caliente.
No se deje al alcance de los niños.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Rollo de 1.10 m de ancho por 100 m de largo

ALMACENAJE Bajo techo en un lugar fresco y seco

CADUCIDAD 24 meses

ESTIBA MÁXIMA Una sola estiba en posición vertical

PROPIEDADES ECOLOGICAS

LEED

Lugar de producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato. CP. 36700.

Para verificar el radio de 800 Km por favor consulte la página www.fester.com.mx

Fester Acriflex contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar donde se produce. Fester Acriflex contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es cero.

PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | METODO ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Apariencia | ----- | Membrana tejida |
| Color | ----- | Blanco |
| Peso por rollo (gramos) | ASTM -D- | 146-90 5200 |
| Gramaje /m2, mínimo | ASTM- D-146-90 | 52 |
| Elongación long./trasver., % min. | ASTM- D-146-90 | LONG 10 TRANSV 15 |
| Resistencia a tensión una capa y velocidad de 100 mm/min, kg/cm | ASTM-D-146-90 | 9.5 LONG 16.2 TRANSV |



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Queretaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa (899) 141 0628

Llama a un Asesor Técnico de Ventas
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx