



## HIDROPRIMER

Imprimidor para sistemas impermeables base solvente

Cumple con la norma ASTM D-4194 para imprimadores asfálticos.

### DESCRIPCIÓN

Compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación libre de tolueno.

### USOS

- Como "Imprimador" para Sistemas Impermeables a base de:
  - VAPORTITE
  - FESTER MIP APP y SBS CON REFUERZO DE POLIESTER O REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO.
- Como sellador en fachadas rugosas en concreto y tejas de barro antes de recubrirlas con:
  - FESTERBLANC
- Como "Imprimidor" para los siguientes selladores:
  - PLASTIC CEMENT
  - ELASTOFEST

### VENTAJAS

- Por su alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto.
- **HIDROPRIMER** permite efectuar Impermeabilizaciones aún en temporada de lluvias siempre y cuando la superficie este seca al menos superficialmente de un día para otro.
- **HIDROPRIMER** aplicado al quedar expuesto a los rayos solares por varios días ayuda a la evaporación de la humedad atrapada en la losa de concreto para evitar que el sistema impermeable forme burbujas por el agua atrapada.
- Baja viscosidad.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Rápido secado.

### RESTRICCIONES

- Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.
- No aplicar en recintos cerrados.
- Inflamable en su estado líquido.
- **HIDROPRIMER** no debe ser aplicado bajo lluvia, en superficies o en áreas encharcadas. Dejar secar para continuar con la aplicación del sistema.
- Evite contacto con la piel y los ojos.



### RECOMENDACIONES

Este producto contiene sustancias químicas y solventes que pueden causar problemas a la salud como: intoxicación al inhalar, lesiones en la piel como resequedad, alergias, irritaciones; por lo que se deben tomar precauciones para su uso; por lo que recomendamos utilizar equipo de seguridad como guantes de hule resistentes a solventes, anteojos de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, etc.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### COMPONENTES

**HIDROPRIMER** (4-5 m2. /lt. Dependiendo de las condiciones de superficie).

#### 1. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Retire partes sueltas, flojas o mal adheridas.
- Elimine salientes filosas o puntiagudas rasurando la superficie con pala plana.
- Capas antiguas o deterioradas de otros productos deben ser retiradas.
- Limpie perfectamente polvo, grasas y partículas sueltas.

## 2. APLICACIÓN

- **HIDROPRIMER** se aplica tal y como viene (sin diluir), usando guantes resistentes a los solventes para protección personal. Sobre la superficie a tratar, utilizando cepillo, brocha o pistola de alta presión.
- Se recomienda extenderlo en una mano, a razón de 4 - 5 m<sup>2</sup>/lt, pudiendo variar su rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie.

## 3. SECADO

- **HIDROPRIMER** seca en 4 horas aproximadamente (con día soleado), en días nublados dejar de un día para otro.
- Permita que seque perfectamente antes de cubrirlo con capas impermeables o recubrimientos reflectivos.

## PRESENTACIÓN

**BOTE** con 4 lt.  
**CUBETA** con 19 lt.  
**TAMBOR** con 200 lt.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Con envase sellado, en lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, **HIDROPRIMER** conserva sus propiedades por 1 año.

## PRECAUCIONES

**HIDROPRIMER** contiene solventes inflamables, por lo que se recomienda no usar flamas cerca de los envases en los que se almacena o en las zonas en que el producto está siendo aplicado.

## ESTIBA MÁXIMA

**BOTE:** con 8 piezas superpuestas.  
**CUBETA:** con 5 piezas superpuestas.  
**TAMBOR:** con 3 piezas superpuestas.

## 6 NORMAS BÁSICAS PARA LA EFICACIA DE SU EMPERMEABILIZACIÓN

1. Lea cuidadosamente las instrucciones.
2. Prepare correctamente la superficie.
3. Refuerce los puntos Críticos.
4. Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
5. Proporcione mantenimiento preventivo.
6. Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados. Nunca trate de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.



**Monterrey** (81) 8190 5555 / 56  
**Querétaro** (422) 243 4781  
**Tampico** (833) 217 4269  
**Reynosa** 01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas  
o envíanos un mensaje.

**CONTÁCTANOS**

[abinco.com.mx](http://abinco.com.mx)

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Color	————	Negro brillante
Olor	————	A solvente
Toxicidad	————	Por ingestión e inhalación prolongada
Densidad a 25 °C g/ml	D-1475-90	0.83 - 0.91
Material no volátil %	D-2369 - 95 mod.	38 - 41
Secado total (10 mils de pulgada en húmedas) horas	D-1640-95	3.5 máximo
Punto de inflamación	D-92 - 90	28 °C

\*Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25 °C, hr=50%

**Nota:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. **HIDROPRIMER** cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

**Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información.**

### SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (HMIS/NFPA):

**S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

<b>S</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>RE</b>	<b>EPP</b>	ANTEOJOS DE SEGURIDAD, GUANTES Y RESPIRADOR PARA VAPORES
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	NO TIENE	<b>G</b>	

### MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE:

**A) INGESTIÓN:** NO inducir al vómito. Llamar al médico de inmediato.

**B) INHALACIÓN:** Este producto no desprende vapores al aplicarlos, si hay molestias, mueva a la víctima a un lugar ventilado. si no respira proporcionar respiración artificial, si respira con dificultad proporcionarle oxígeno.

**C.1) CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con agua en abundancia hasta eliminar el producto de los ojos levantando ocasionalmente los párpados y acudir al médico. Cuando se aplique no utilice lentes de contacto.

**C.2) CONTACTO CON LA PIEL:** Remover de la piel lavando con abundante agua y jabón hasta que sea eliminado todo el producto.

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su Distribuidor Autorizado Fester.



**Monterrey** (81) 8190 5555 / 56  
**Querétaro** (422) 243 4781  
**Tampico** (833) 217 4269  
**Reynosa** 01 800 3 ABINCO

**Llama a un Asesor Técnico de Ventas  
o envíanos un mensaje.**

**CONTÁCTANOS**

[abinco.com.mx](http://abinco.com.mx)