



FESTER ELASTOFEST

Sellador de juntas horizontales

Compuesto asfáltico de consistencia semisólida, modificado y reforzado con hule sintético, para aplicación en caliente, resistente a ácidos o álcalis diluidos.

CARACTERÍSTICAS

- Es impermeable y no absorbe agua.
- Permite que las juntas de expansión trabajen, impidiendo el paso de agua, la acumulación de polvo, gravillas u otros elementos.
- Gran adhesividad.
- Elástico aún en climas extremos.
- Buena resistencia al intemperismo.
- Recomendado para aplicación en todo tipo de climas.
- No sufre agrietamientos.
- No requiere acabado.
- Una vez seco no contamina el agua potable.

USOS

Para sellar juntas horizontales en pisos de concreto, patios de maniobras y calles que no estén expuestos a derrame de hidrocarburos como solventes y combustibles.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La junta debe estar estructuralmente sana, seca y limpia de polvo, grasas, aceites y partículas sueltas. Se recomienda el uso de cinta-tape para obtener orillas bien delineadas.

Considerando que la amplitud de la junta no debe ser mayor a 3 cm y debe tener una profundidad máxima de 3 cm, la profundidad restante debe ser rellenada según su peralte con Fester Fexpan o colocar un soporte comprimible convencional como cartón prensado o similar que soporte alta temperatura.

IMPRIMACIÓN

Imprime la superficie de acuerdo a las instrucciones de aplicación de Fester Epoxine 500 Primer.

MEZCLA

Las paredes de la junta deben tratarse con Fester Hidroprimer tomando en cuenta el desarrollo del área en las paredes de la junta en m² y estimar el rendimiento. Deje secar.

Herramienta: Brocha
Rendimiento: 4.0 – 5.0 m² / L



APLICACIÓN

Caliente el Elastofest en baño maría de aceite de no. 40 a temperatura entre 130 °C y 155 °C. Mezcle constantemente para obtener un calentamiento uniforme, evite que se sobrecaliente en algunas zonas. Elastofest no deberá calentarse por más de 1.5 horas antes de alcanzar la temperatura promedio de reacción de 145°C. Cuando se haya alcanzado la temperatura de 145 °C estará listo para aplicarse de inmediato. No mantenga el material caliente por más de 3 horas y evite el recalentar. Vacíe por gravedad en la junta apoyándose con envases metálicos que tengan “pico”. Terminados los trabajos retire la cinta-tape antes de que el producto endurezca.

Herramienta: Tanque de gas, Manguera de alta presión
Válvula de seguridad, Quemador
Cucharón de obra, Envase metálico

Rendimiento: 1.0 kg de Elastofest llena un volumen aproximado de 970 centímetros cúbicos. Por cada 30 kilos de Elastofest se requiere un litro de Fester Hidroprimer

PRECAUCIONES

Utilice el equipo de seguridad correspondiente para la aplicación del producto. (Guantes y lentes de seguridad, peto, mascarilla para vapores)

Evite el contacto con la piel y ojos.

No se deje al alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

En colados nuevos se recomienda formar las juntas mediante la colocación de tiras de Fexpan.

Se prepara mediante calentamiento y no debe recalentarse.

Utilice termómetro bimetálico para control de temperatura.

No lo aplique sobre superficies húmedas.

Elastofest requiere mano de obra y supervisión especializadas.

El producto no tiene resistencia a solventes y derivados del petróleo. En caso de requerir un material resistente a éstos, use Fester Superseal P.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Cuñete 30 kg

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares.

CADUCIDAD 24 meses

ESTIBA MAXIMA 4 piezas superpuestas

PROPIEDADES ECOLOGICAS

LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar en donde se produce. Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700.

Para verificar el radio de 800 km. por favor consulte la página www.fester.com.mx

Fester Elastofest contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte. Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2) debido a su contenido de VOC's (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Fester Elastofest contribuye a mejorar la calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es CERO g/l.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	MÉTODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Negro
Olor	-----	Ligero
Toxicidad	-----	No tóxico, salvo al calentarlo
Densidad a 25°C gr / ml	D-1475	1.01 - 1.03
Material no volátil, % en peso	D-4586-93	99.0 mínimo
Punto de ablandamiento,°C	D-36-95	77 – 85
Penetración a 25°C con peso de 100 grs 5 seg. con aguja	D-217	10 - 35
Escurrecimiento a 60°C y 5h, mm	D-1190-94	5 máximo
Intemperismo acelerado	D-4799-93/A	900 hrs. sin agrietarse ni degradarse

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Elastofest cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas. Consulte ficha técnica de: Fester Fexpan, Fester Superseal P, Fester Hidroprimer



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Queretaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa (899) 141 0628

Llama a un Asesor Técnico de Ventas
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx